

visto

com.pl

PL-BS-007 ALKIFINISH HQ HS

Opis:

PL-BS-007 ALKIFINISH HQ HS - syntetyczna gruntoemalia nawierzchniowa, szybkoschnąca, półmat 60GU (± 5), antykorozyjna, spełniająca wymagania Dyrektywy (VOC). Grubopowłokowa, opracowana dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu ram pojazdów użytkowych i konstrukcji stalowych. Dobra przyczepność do powierzchni stalowych i aluminiowych. Charakteryzuje się doskonałą rozlewnością, bardzo wysoką twardością, łatwa w aplikacji. Zaletą produktu jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne i zadrapania.


Rozlewność



Aplikacja



Połysk



- 100 PL-BS-007 ALKIFINISH HQ HS**
10 PL-HA-001/PL-HA-002 ACRYCAT
 Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:
25 TN001 NITROTHINNER STANDARD

Podstawowe surowce:

- | | |
|-----------------------------|---|
| PL-BS-007 ALKIFINISH HQ DTM | - żywice alkidowe |
| PL-HA-001 ACRYCAT FAST | - żywice poliiizocjanianowe alifatyczne |
| PL-HA-002 ACRYCAT STANDARD | - żywice poliiizocjanianowe alifatyczne |
| TN001 - reduktor nitro | |



Odpowiednie podłoże:

- Produkty przygotowawcze marki VISTO
- Oryginalne wykończenia

Przygotowanie powierzchni:

- Szlifowanie na mokro papierem P800-P1000
- Szlifowanie na sucho papierem P360-P400
- Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni należy zastosować - **ASSR Antystatic Silicon Remover** - antystatyczny zmywacz silikonowy




Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

- 1,6-2,0 mm dysza
- 2-4 bar na wejściu do pistoletu



Aplikacja i cieniowanie:


- 2 pełne warstwy
- Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę





Lepkość natryskowa:

- 30-45s Kubek Forda nr 4 w temp. 20⁰ C

PL-BS-007 ALKIFINISH HQ HS


Czas odparowania:

10 min


Trwałość po zmieszaniu:
6 godz. w temp. 20° C
(przy dodaniu 10% CA007)
Czas schnięcia:
12 godz. 20° C
60 min. 60° C
Suszenie promiennikiem podczerwieni:
8-10 min
50-70 cm odległość
fale krótkie
Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,6 - 2,0 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,4 - 1,6 mm	2,5 bar na wejściu do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless	0,23 mm	120-140 bar na wejściu do pistoletu

Grubość powłoki:

Według rekomendowanej aplikacji - 60-120 µm (sucho)

Dane techniczne:

Części stałe,(około) % obj.:	≈ 52%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 450 g/l

Suszenie:

	20° C	60° C
Czas odparowywania przed suszeniem		15 min
Pyłosuchość	60 min	10 min
Możliwość manipulacji	12 godz.	60 min

Uwaga:

Po suszeniu w temperaturze 60° C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100° C.

PL-BS-007 ALKIFINISH HQ HS

Polerowanie:

Nie polerujemy.

Wydajność:

Teoretycznie - 6 do 8 m². z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy grubości 50 um.

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy, itp.

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.

Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu

lakierniczego RC001 CLEANSOL

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 500 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 450/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20⁰ C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki PL-BS-007