

# PL-PA-008 ACRYBUILD 2K FZ W/W GRAY

## Opis:

Podkład akrylowo-epoksydowy, cieńkopowłokowy, antykorozyjny z kompleksem cynkowo fosforanowym. Stosowany dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu pojazdów użytkowych. Do metody mokro na mokro, posiada doskonałe właściwości izolacyjne. Dobra przyczepność do powierzchni stalowych i aluminiowych. Charakteryzuje się doskonałą rozlewnością.


## Wypełnienie



## Rozlewność



## Przyczepność



- 100 PL-PA-008 ACRYBUILD 2K FZ W/W GRAY**  
**25 PL-HA-001/002 ACRYCAT**  
Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:  
**25 PL-TA-006/001/002 ACRYTHINNER**



### Podstawowe surowce:

PL-PA-008 ACRYBUILD	- żywice polyolowe
PL-HA-001 ACRYCAT FAST	- żywice poliizocjanianowe alifatyczne
PL-HA-001 ACRYCAT STANDARD	- żywice poliizocjanianowe alifatyczne
PL-TA-006	- reduktor FAST
PL-TA-001	- reduktor STANDARD
PL-TA-002	- reduktor SLOW

### Dodatki specjalne:

PL-AD-005 ACCELERATOR - przyspieszacz schnięcia



### Odpowiednie podłoża:

- Produkty przygotowawcze marki VISTO
- Oryginalne wykończenia

### Przygotowanie powierzchni:

Śrutowanie SA 2,5 , piaskowanie.  
Szlifowanie na sucho papierem P280  
Po szlifowaniu, do oczyszczenia powierzchni należy zastosować -  
**PL-AD-001 Antystatic Silicon Remover** - antystatyczny zmywacz silikonowy




### Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,4-1,6 mm dysza  
2-4 bar na wejściu  
do pistoletu



### Aplikacja i cieniowanie:


2 pełne warstwy  
Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania  
drugą pełną warstwę



### Lepkość natryskowa:

22 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C

# PL-PA-008 ACRYBUILD 2K FZ W/W GRAY


**Czas odparowania:**

15 min

**Trwałość po zmieszaniu:**

4 godz. w temp. 20° C


**Czas schnięcia:**

1,5 godz. 20° C

30 min. 60° C

**Pokrywalny do:**

12 godz. w 20° C


**Suszenie promiennikiem podczerwieni:**

5-10 min

50-70 cm odległość

fale krótkie


**Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.**

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

**Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:**

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,4 - 1,6 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,4 - 1,6 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,0 - 1,1 mm	2-4 bar
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless		

**Grubość powłoki:**

Według rekomendowanej aplikacji - 60-120 µm (mokro)

**Dane techniczne:**

Części stałe,(około) % obj.:	≈51%
Zawartość L.Z.O.:	≈518 g/l

**Suszenie:**

	20° C	60° C
Czas odparowywania przed suszeniem		10 min
Pyłosuchość	10 min	5 min
Możliwość manipulacji	1,5 godz.	30 min

**Uwaga:**

Po suszeniu w temperaturze 60° C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100° C.

# PL-PA-008 ACRYBUILD 2K FZ W/W GRAY

---

## **Polerowanie:**

Nie polerujemy.

---

## **Wydajność:**

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy, itp.

---

## **Czyszczenie sprzętu:**

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.  
Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu lakierniczego PL-TN-002 CLEANSOL

---

## **Lotne Związki Organiczne (VOC):**

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.  
Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 518 g/l.

---

## **Przechowywanie:**

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.  
Unikaj dużych różnic temperatur.  
Temperatura przechowywania 15-20<sup>o</sup> C.  
Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

## **Przepisy BHP:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Sprawdź etykietę produktu.  
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

## **TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:**

### **WAŻNA UWAGA**

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

## **Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki PL-PA-008**