

PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K

Opis:

Dwukomponentowy z fosforanem cynku, reaktywny grunt antykorozyjny przeznaczony do napraw renowacyjnych nadwozi. Daje doskonałą przyczepność i zabezpieczenie antykorozyjne przy prawidłowo wykonanej naprawie.

Wypełnienie



Rozlewność



Antykorozyjność



100 PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K
100 PL-HW-023 WASHCAT



Podstawowe surowce:

PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K - poliwinyl butyral i kombinacja żywic
PL-HW-023 WASHCAT - roztwór kwasu fosforowego



Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,2-1,5 mm dysza
2,5 bar na wejściu
do pistoletu




Aplikacja i cieniowanie:

2-3 pełne warstwy
Na podkład można aplikować wszystkie podkłady marki VISTO z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.



Lepkość natryskowa:

17-18 s Kubek Forda nr 4 w temp. 20° C



Czas odparowania

Pomiędzy warstwami:
5-10 min w 20° C

Pokrywalny po:

30 minut w 20 C
max. do 12 godz. w 20° C



Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K

Zastosowanie:

Podłoża: stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium

istniejące wykończenia za wyjątkiem:
laminatów i wykończeń termoplastycznych akrylowych

Przygotowanie podłoża: podłoże powinno być dokładnie odtłuszczone przy użyciu PL-AD-001 Antystatic Silicon Remover, szlifowane papierem P220-P330, oczyszczone i ponownie odtłuszczone
Unikać kontaktu podkładu z wodą i wodorocierczalnymi zmywaczami

Proporcje mieszania: 1 : 1 PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K i PL-HW-023 WASHCAT
Grubość powłoki: 20-30 um (mokro)

Pokrywalny przez: wszystkie podkłady wypełniające i lakiery nawierzchniowe z wyjątkiem podkładów epoksydowych i lakierów bazowych.

NIE POKRYWAĆ NAPRAWCZYMI SZPACHLÓWKAMI POLIESTROWYMI

Czyszczenie sprzętu:

Rozcieńczalniki do mycia pistoletów, rozcieńczalnik nitrocelulozowy.
Rekomendujemy rozcieńczalnik do myjek i mycia sprzętu lakierniczego **PL-TN-002 CLEANSOL**

Dane techniczne:

Części stałe, (około) % obj.:	≈ 35%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 750 g/l

Lotne Związki Organiczne (VOC):

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 780 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.
Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 750g/l.

Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.
Unikaj dużych różnic temperatur.
Temperatura przechowywania 15-20⁰ C.
Okres magazynowania 12 miesięcy.

Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.
Sprawdź etykietę produktu.
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.



PL-PW-002 ETCHPRIMER 2K

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki PL-PW-002